



BORI®

Sluneční barvy.

BORI LAZURY



1-BEZBARVÁ 2-BOROVICE 3-TÝK 4-OŘECH 5-EBEN 6-TŘEŠEŇ 7-MAHAGON 9-PALISANDR 10-KAŠTAN 11-DUB 12-MAKASAR

POUŽITÍ LAZUR BORI

PODKLAD		PŘÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNACE		VRCHNÍ NÁTĚR
NOVÉ DŘEVO	vně	broušení, odstraňování nečistot	1x BORI impregnace	/	2x BORI lak lazura UV PROTECTION
	vně - velmi vystavené dřevo		1x BORI impregnace	1x BORI tenkovrstvá lazura	2x BORI lak lazura UV PROTECTION
	vně - málo vystavené dřevo		/	1x BORI tenkovrstvá lazura	2x BORI lak lazura UV PROTECTION
	uvnitř		/	1x BORI tenkovrstvá lazura	1 - 2x BORI lak lazura UV PROTECTION
	uvnitř – vlhké prostory		1x BORI impregnace	/	1 - 2x BORI lak lazura UV PROTECTION
STARÉ NÁTĚRY	vně	čištění, broušení a odstraňování poškozených nátěrů	/	u velmi poškozených nátěrů 1x BORI tenkovrstvá lazura	1 - 2x BORI lak lazura UV PROTECTION
	uvnitř		/	/	1 - 2x BORI lak lazura UV PROTECTION

Lazury BORI

Lazury BORI jsou transparentní nátěry, které tvoří na povrchu tenkou, transparentní elastickou vrstvu. Transparentní mikropigmenty pronikají spolu s pojivem do dřeva a chrání jej před vlivy okolí, přičemž zachovávají a zdůrazňují jeho přírodní texturu. Voduodpuzející látky brání pronikání vody do otevřených pórů dřeva a s tím spojenému vzniku trhlin a nabobtnání dřeva. Tónované lazury v početných barevných odstínech slouží též jako mořidlo na dřevo a jsou výborný podklad pro lakování. Dobře se mezi sebou míchají, takže si i sami můžete připravit vlastní požadovaný odstín, i když není uveden na vzorkovnici. K ochraně dřeva na místech vystavených slunci doporučujeme středně intenzivní tóny. Dosáhnete tím nejdelší možné životnosti nátěru a předmětu.



BORI Impregnace

OBLAST POUŽITÍ

K impregnaci dřeva ve venkovním prostředí (krovy, zábradlí, přístřešky) a vlhkých prostorách (koupelny, kuchyně, sklepy).

VLASTNOSTI

- ochrana dřeva před modráním, plísní, dřevokaznou houbou a hmyzem
- dobré pronikání
- na vodní bázi
- jemně nažloutlý odstín
- snadná aplikace

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	akrylové pojivo, přísady, fungicid a insekticid
BAREVNÉ ODSTÍNY	jemně nažloutlý
TÓNOVÁNÍ	
LESK	
HUSTOTA	1,0 g / ml
ŘEDĚNÍ	voda
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(h), 30 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 20 g/l
BALENÍ	0,75 l; 5 l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu. NESMÍ ZMRZNOUT!

NÁVOD K POUŽITÍ				
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	ředění	viskozita	tryska	tlak
štětec				
máčení				
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a objektu minimálně +8°C			
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%)	suchý na prach cca 30 min, suchý na omak 1 hod, další vrstva po 2 - 6 hodinách Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.			
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	ihned po použití vodou, zashlou barvu NITRO ředidlem			

PŘÍPRAVA PODKLADU

Nové dřevo

Vlhkost ve dřevě nesmí překročit 20%. Suchý podklad obrousíme a očistíme, potom odstraníme NITRO ředidlem vosky, pryskyřice a mastnoty.

Obnovení starých nátěrů

Nepoškozené nátěry očistíme a obrousíme a poškozené zcela odstraníme.

POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Při pracovní teplotě nižší než +8°C se netvoří nátěrový film.
- Před použitím je nutno barvu důkladně promíchat.
- Při natírání dřevěného obložení doporučujeme impregnaci dřeva z obou stran, protože tím docílíme lepší rozměrovou stabilitu.
- Jemně nažloutlý odstín umožňuje další úpravu ve světlých nebo tmavých odstínech.





BORI Tenkovrstvá lazura

OBLAST POUŽITÍ

Pro dekoraci a ochranu dřeva ve vnitřním i venkovním prostředí: na dřevěné obložení, obložení stěn a stropů, zábradlí, jednoduchý nábytek...

VLASTNOSTI

- průsvitný nátěr zvýrazňující přírodní vzhled dřeva
- dekorativní ochrana
- hloubková ochrana dřeva
- neobsahuje biocidní prostředky • snadná aplikace
- snadná aplikace

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	alkydové pojivo, rozpouštědlo, transparentní mikro pigmenty
BAREVNÉ ODSTÍNY	bezbarvý, 10 standardních odstínů; 75 odstínů dle barevných předloh HELIOMIX
TÓNOVÁNÍ	vzájemné míchání standardních odstínů, HELIOMIX
LESK	/
HUSTOTA	0,85 g / ml
ŘEDĚNÍ	již připraven k použití
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(f), 700 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 660 g/l, báze max. 690 g/l
BALENÍ	standardní odstíny: 0,75 l, 2,5 l, 5 l; HELIOMIX: 1 l, 10 l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ				
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	ředění	viskozita	tryska	tlak
štětec, váleček, máčení, nános hadrem				
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a objektu minimálně +5°C			
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%)	suchý na prach cca 3 hod, suchý na omak 5 hod, další vrstva po 6 - 10 hodinách Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.			
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít 10 – 12 m2 povrchu Praktická spotřeba závisí na úpravě a druhu dřeva a způsobu nanášení.			
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	S 6006			

PŘÍPRAVA PODKLADU

Nové dřevo

Vlhkost u jehličnanů nesmí překročit 15% a u listnatých stromů 12%.

Suchý podklad obrousíme a očistíme, potom odstraníme NITRO ředidlem vosky, pryskyřice a mastnoty.

Obnovení starých nátěrů

Nepoškozené nátěry očistíme a obrousíme a poškozené zcela odstraníme.

POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Před použitím je nutno barvu důkladně promíchat.
- Při obnovování starých nátěrů zvolíme světlejší odstín než byl použitý původně, nebo původní odstín smícháme s bezbarvým odstínem. Počet vrstev má vliv na odstín – každá vrstva navíc odstín ztemní.
- Z důvodu velkého vlivu druhu dřeva na výsledný odstín doporučujeme provést zkoušku odstínu na menším povrchu.
- Při natírání dřevěného obložení doporučujeme ochranu dřeva z obou stran čímž docílíme lepší rozměrovou stabilitu.
- BORI tenkovrstvou lazuru lze používat i jako mořidlo před lakováním IDEAL laky na parkety a TESSAROL laky.





BORI Laková lazura UV PROTECTION

OBLAST POUŽITÍ

K finální ochraně a dekoraci dřeva ve vnitřním i venkovním prostředí: okna, dveře, rolety, žaluzie, zábradlí, dřevěné obložení a vyložení, sruby, zahradní besídky, zahradní nábytek...

VLASTNOSTI

- bohatý nátěrový film s hedvábným leskem
- obsahuje vosk zvyšující vodoodpudivost nátěru
- ochrana dřeva před vlivy slunce - obsahuje UV filtr
- rozměrová stabilita dřeva
- pružnost - ochranný film nepraská a neodlupuje se
- snadná aplikace

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	alkydové pojivo, rozpouštědlo, transparentní mikro pigmenty, vosky, UV pohlcovač
BAREVNÉ ODSTÍNY	bezbarvý, 8 standardních odstínů; 75 odstínů dle barevných předloh HELIOMIX
TÓNOVÁNÍ	vzájemné míchání standardních odstínů, HELIOMIX
LESK	hedvábný lesk
HUSTOTA	0,91 g / ml
ŘEDĚNÍ	již připraven k použití
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(e), 500 g/l (2007); výrobek obsahuje: max. 490 g/l, báze max. 500 g/l
BALENÍ	standardní odstíny: 0,75 l, 2,5 l, 5 l; HELIOMIX: 1 l, 10 l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ				
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	ředění	viskozita (DIN 4 mm)	tryska	tlak
štětec, váleček,				
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a objektu minimálně +5°C			
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%)	suchý na prach cca 3 hod, suchý na omak 6 hod, další vrstva po 24 hodinách Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.			
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít 10 – 12 m ² povrchu Praktická spotřeba závisí na úpravě a druhu dřeva a způsobu nanášení.			
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	S 6006			

PŘÍPRAVA PODKLADU

Nové dřevo

Vlhkost u jehličnanů nesmí překročit 15% a u listnatých stromů 12%.

Suchý podklad obrousíme a očistíme, potom odstraníme NITRO ředidlem vosky, pryskyřice a mastnoty.

Obnovení starých nátěrů

Nepoškozené nátěry očistíme a obrousíme a poškozené zcela odstraníme.

POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Před použitím je nutno barvu důkladně promíchat.
- Při obnovování starých nátěrů zvolíme světlejší odstín než byl použitý původně, nebo původní odstín smícháme s bezbarvým odstínem. Počet vrstev má vliv na odstín – každá vrstva navíc odstín ztemní.
- Z důvodu velkého vlivu druhu dřeva na výsledný odstín doporučujeme provést zkoušku odstínu na menším povrchu.
- Světlé odstíny propouštějí velké množství ultrafialových paprsků rozkládajících lignin ve dřevě, proto doporučujeme u bezbarvé ochrany dřeva ve venkovním prostředí použití BORI lak lazury UV EXTRA.

