



**CHEDO, spol. s r. o.**  
 Uherské Hradiště, Sokolovská 966  
**T:** 572 432 285 - 6, **F:** 572 570 454  
**E:** chedo@chedo.cz, [www.chedo.eu](http://www.chedo.eu)  
**IČ:** 46980814

## TECHNICKÉ INFORMACE

### HELIOCRYL BOHEMIA

barva pro úpravu betonových povrchů

<b>POPIS VÝROBKU :</b>	<b>HELIOCRYL BOHEMIA</b> je rozpouštědlová, jednokomponentní, rychleschnoucí akrylová barva s obzvláště vysokým obsahem sušiny a velmi dobrými vlastnostmi.
<b>FYZIKÁLNÍ DATA:</b>	Odstín: bílý, žlutý, šedý Hustota: 1,40 - 1,55 g/cm <sup>3</sup> Viskozita: 30 - 55 sekund, DIN 53211 - 6 (20 °C) Obsah sušiny: min. 70 % Vydatnost: 0,5 - 0,8 kg/m <sup>2</sup>
<b>POUŽITÍ:</b>	a) stříkáním b) ručně válečkem c) natíráním
<b>ŘEDĚNÍ:</b>	Přidat 0 - 5% toluenu nebo nitroředidla C 6000
<b>DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA FILMU:</b>	Závisí na podmínkách, tloušťka 400 - 600 µm mokrého filmu odpovídá tloušťce 150 - 350 µm suchého filmu.
<b>DOBA SCHNUTÍ:</b>	(schopné provozu): asi 15 - 20 minut (při 10 - 30 °C, vlhkosti vzduchu 40 - 80 %, tloušťka mokrého filmu 600µm) nebo déle při špatných klimatických podmínkách.
<b>PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:</b>	Suchý podklad, teplota vzduchu min. 5 °C, vlhkost vzduchu max. 80 %, teplota povrchu min. 5 °C.
<b>RETRO-REFLEXE:</b>	Pro dosažení retro-reflexe po dodatečném posypu balotinou při dávkování 200 g/m <sup>2</sup> musí být balotina aplikována během max. 5 sekund po nastříkání barvy.
<b>BALENÍ:</b>	30 kg, 10 kg, 5 kg
<b>SKLADOVÁNÍ:</b>	Může se skladovat nejméně jeden rok při teplotě 20 °C, v uzavřeném originálním balení.