

## Dosažení různých WB struktur

| Druh struktury     | Perlová struktura |       |         |       |             | Zvrásněná struktura |         |       | Microstruktura |
|--------------------|-------------------|-------|---------|-------|-------------|---------------------|---------|-------|----------------|
| Velikost struktury | extra jemná       | jemná | střední | hrubá | extra hrubá | jemná               | střední | hrubá | micro          |
| Popis struktury    | 10P               | 20P   | 30P     | 40P   | 50P         | 60N                 | 70N     | 80N   | 90N            |

| Stříkáč pistole | Stříkáč pistole |        | Tlaková nádobka na materiál |  | Stříkáč pistole ( ne HVLP) |  | Stříkáč pistole |
|-----------------|-----------------|--------|-----------------------------|--|----------------------------|--|-----------------|
| Velikost trysky | 1,5 mm          | 2,0 mm | 1,5 mm                      |  | 2,0 mm                     |  | 2,5 mm          |
|                 |                 |        |                             |  |                            |  | 1,5 mm          |

### Předlakování

| Viskozita         | DIN/4 20-35 '' |  | odpadá |  |
|-------------------|----------------|--|--------|--|
| Ředění            | 15 - 20 %      |  | odpadá |  |
| Tlak při nanášení | 2 - 3,5 bar    |  | odpadá |  |

### Předlakování

| Viskozita         | DIN/4<br>20-30'' | DIN/4<br>30-40'' | DIN/4<br>35-55'' | neměřitelné |           | neměřitelné | hotové ke stříkání |  |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|--|
| Ředění            | cca 20 %         | cca 15 %         | cca 12 %         | 5 - 10 %    | 0 - 5 %   | 2 - 5 %     | odpadá             |  |
| Tlak při nanášení | 1,5 - 2 bar      | 1,5 bar          | cca 1 bar        |             | 2 - 3 bar | 2 bar       | 2 - 3 bar          |  |

U struktur 10 P až 80 N se jedná o PUR PLUS Strukturové laky.

90 N je možné pouze s Mikrostrukturlakem.

Pro struktury 10P, 20 P a 30 P je vhodnější PUR E/A Stukturový lak.